



A SPEC cég nyomórugói tervező mérnököknek, szerkesztőknek, gyártó és karbantartó osztályoknak biztosítanak igényesen megtervezett rugókat. Ezzel a szolgáltatással időt és így költséget takarít meg, mivel a tervezési és méretezési munka többé már nem szükséges.

Anyagminőség

„C” cikkszám

Ötvözetlen huzal: ASTM A228 vagy AMS 5112 szerint
Rozsdamentes huzal: 302 temperálva, ASTM A313 vagy AMS 5688 szerint

„D” cikkszám

Ötvözetlen huzal: DIN 17223, JIS G4314 SWP-A/B vagy AMS 5112
Rozsdamentes huzal: 301, 302 vagy 304 temperálva, DIN 17224, JIS G4314 SUS 302/304 vagy AMS 5688 szerint

Ötvözetlen huzal esetén megengedhető maximális hőmérséklet 121°C (250°F).

Rozsdamentes huzal esetén megengedhető maximális hőmérséklet 260°C (500°F).

A rozsdamentes huzal enyhe mágnességé a hidegformázó gyártás következménye. A huzal felületén esetlegesen maradék nikkel található, ez normális és nem befolyásolja a működését.

Tűrés

„C” cikkszám

Külső átmérő	Tűrés
1,45 - 3,02 mm	± 0,08 mm
3,05 - 6,10 mm	± 0,13 mm
6,12 - 12,70 mm	± 0,20 mm
12,73 - 25,40 mm	± 0,38 mm
25,43 - 31,12 mm	± 0,51 mm
31,14 - 37,08 mm	± 0,76 mm
37,11 - 50,08 mm	± 1,02 mm
Terhelés P	± 10%
Rugómerevség R	± 10%

„D” cikkszám

Minden méret és erő a DIN 2095 (2. osztály) szabvány szerint.

Végződés

„C” cikkszám

1,45 - 2,24 mm külső átmérőnél merőleges és köszörületlen.
2,24 mm külső átmérő felett merőleges és köszörült.

„D” cikkszám

0,8 mm huzal átmérőig: merőleges és köszörületlen.
1,0 mm huzal átmérőtől: merőleges és köszörült.

Terhelés

A terhelési értékek 50.000 ciklus élettartamra és 50% megengedett feszültséggel méretezettek.


Normál körülmények között a rugó az L_1 hosszánál kisebbre nem nyomható össze. Ahhoz, hogy meghatározhassa a terhelést bármilyen hosszúságnál, vegye a rugómerevség és a tervezett összenyomódás szorzatát.

1 lb = 4,448 Newton
1 Newton = 0,225 lb
1 kg = 9,80665 Newtons
1 Newton = 0,10197 kg

Felületkezelés

Ötvözetlen huzal - olajozott
Rozsdamentes huzal - kezeletlen
Speciális felületkezelést nagyobb darabszámnál, külön kérésre végzünk, ekkor a szállítási határidő megnövekedhet.

D_0 = Külső átmérő
 d = Huzal átmérő
 Sh = A menetek ütközéséig összenyomott rugó névleges hossza
 L_0 = Terheletlen rugóhossz
 L_1 = Max összenyomott hossz
 P_1 = Terhelés L_1 hosszánál
 R = Rugómerevség



D_0 = Outside diameter
 d = Wire diameter
 Sh = Approx. Solid Height
 L_0 = Free length
 L_1 = Loaded length
 P_1 = Load at L_1
 R = Spring rate

SPEC compression springs provide design engineers, draughtsmen, production and maintenance departments with precision engineered springs in an economical and time-saving way. The Spec service saves time and therefore money, as design work and calculations are no longer required.

Materials

„C” part numbers

Music wire: ASTM A228 or AMS 5112
STAINLESS STEEL / INOX: Type 302 as per ASTM A313 or AMS 5688 spring temper

„D” part numbers

Music wire: DIN 17223 or JIS G4314 SWP-A/B or AMS 5112
STAINLESS STEEL / INOX: Type 301, 302 or 304 as per DIN 17224 or JIS G4314 SUS 302/304 or AMS 5688 spring temper

Music wire is not recommended for applications where temperature exceeds 121°C (250°F) STAINLESS STEEL / INOX is not recommended for applications where temperature exceeds 260°C (500°F) STAINLESS STEEL / INOX is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. STAINLESS STEEL / INOX springs may have a slight residue of nickel on the surface of the wire; this is normal and will not affect the function.

Tolerances

„C” part numbers

Outside diameter	Tűrés
1.45 - 3.02 mm	± 0.08 mm
3.05 - 6.10 mm	± 0.13 mm
6.12 - 12.70 mm	± 0.20 mm
12.73 - 25.40 mm	± 0.38 mm
25.43 - 31.12 mm	± 0.51 mm
31.14 - 37.08 mm	± 0.76 mm
37.11 - 50.08 mm	± 1.02 mm
Load P	± 10%
Spring Rate R	± 10%

„D” part numbers

All dimensions and forces to DIN 2095 (Grade 2)

Ends

„C” part numbers

Outside diameter 1.45 - 2.24 - squared and unground.
Outside diameter >2.24 - squared and ground.

„D” part numbers

Wire up to 0.8 mm, squared and unground.
Wire over 1.0 mm, squared and ground.

Loads

Load values shown are based on a service life of 50,000 cycles at 0.50 stress range.

For normal service, springs should not be compressed below L_1 . To determine the load at any working length use rate proposed deflection. $P=(L-L_x) \times R$ where L_x is the new load height. Reference only.

1 lb = 4.448 Newtons
1 Newton = 0.225 lb
1 kg = 9.80665 Newtons
1 Newton = 0.10197 kg

Surface finish

Music wire - oiled.
STAINLESS STEEL / INOX - plain wire.
Shot-peened and plated finishes supplied on request

NYOMÓRUGÓK - ÖTVÖZETLEN RUGÓACÉL

ROZSDAMENTES ACÉL

Cikkszám	Do (mm)	d (mm)	Lo (mm)	L _i (mm)	Sh (mm)	P ₁ (N)	R(N/mm)	Cikkszám	P ₁ (N)	R(N/mm)
C0480-081-3000M			76,20	55,04	43,84		9,32	C0480-081-3000S		7,76
C0480-081-3250M	12,19	2,06	82,55	59,51	47,17	197,22	8,56	C0480-081-3250S	164,28	7,13
C0480-081-3500M			88,90	64,01	50,47		7,92	C0480-081-3500S		6,60
D12050			24,00	9,40	5,50		1,49	D22050		1,24
D12060			36,50	13,40	7,50		0,95	D22060		0,79
D12070	13,50	1,00	55,50	19,40	10,50	21,97	0,61	D22070	18,30	0,51
D12080			80,50	27,40	14,50		0,41	D22080		0,34
D12090			115,00	39,40	20,50		0,28	D22090		0,23
D12250			27,00	8,20	6,88		3,63	D22250		3,02
D12260			41,50	11,60	9,38		2,31	D22260		1,92
D12270	13,75	1,25	62,50	16,50	13,13	69,04	1,49	D22270	57,51	1,24
D12280			90,50	23,10	18,13		1,02	D22280		0,85
D12290			130,00	32,90	25,63		0,69	D22290		0,57
D13190			20,50	16,40	15,40		127,49	D23190		106,20
D13200	14,00	2,80	29,00	22,30	21,00	518,77	62,86	D23200	432,14	52,36
D13210			45,90	34,90	32,20		46,88	D23210		39,05
D13220			71,40	53,30	49,00		28,73	D23220		23,93
D12450			24,00	10,00	8,80		9,76	D22450		8,13
D12460			36,00	14,10	12,00		6,23	D22460		5,19
D12470	14,10	1,60	53,50	20,10	16,80	135,33	4,04	D22470	112,73	3,37
D12480			78,00	28,00	23,20		2,73	D22480		2,27
D12490			115,00	39,90	32,80		1,84	D22490		1,53
D12650			22,50	11,70	11,00		23,93	D22650		19,93
D12660			33,00	16,40	15,00		15,20	D22660		12,66
D12670	14,50	2,00	49,50	23,50	21,00	253,99	9,81	D22670	211,57	8,17
D12680			71,00	33,00	29,00		6,69	D22680		5,57
D12690			105,00	47,20	41,00		4,52	D22690		3,77
D12890			20,00	12,90	12,10		32,46	D22890		27,04
D12900		2,20	30,20	17,70	16,50	256,93	20,69	D22900	214,02	17,23
D12910			48,90	27,40	25,30		11,96	D22910		9,96
D12940	15,00		22,00	14,00	13,75		58,35	D22940		48,61
D12950			32,00	19,50	18,75		37,17	D22950		30,96
D12960		2,50	47,50	27,80	26,25	467,78	24,03	D22960	389,66	20,02
D12970			67,50	38,70	36,25		16,28	D22970		13,56
D12980			98,00	55,10	51,25		10,98	D22980		9,15
C0600-045-0500M			12,70	6,53	3,89		4,33	C0600-045-0500S		3,61
C0600-045-0625M			15,75	7,29	4,55		3,15	C0600-045-0625S		2,62
C0600-045-0750M			19,05	8,15	5,21		2,45	C0600-045-0750S		2,04
C0600-045-0880M			22,35	9,65	5,69		2,10	C0600-045-0880S		1,75
C0600-045-1000M			25,40	10,16	6,38		1,75	C0600-045-1000S		1,46
C0600-045-1250M			31,75	12,70	7,42		1,40	C0600-045-1250S		1,17
C0600-045-1380M			35,05	13,72	7,77		1,24	C0600-045-1380S		1,04
C0600-045-1500M		1,14	38,10	14,61	8,59	26,69	1,14	C0600-045-1500S	22,23	0,95
C0600-045-1750M			44,45	21,69	9,30		1,17	C0600-045-1750S		0,98
C0600-045-2000M			50,80	24,54	10,19		1,02	C0600-045-2000S		0,85
C0600-045-2250M			57,15	27,84	11,07		0,91	C0600-045-2250S		0,76
C0600-045-2500M			63,50	30,38	11,96		0,81	C0600-045-2500S		0,67
C0600-045-2750M			69,85	29,72	13,72		0,67	C0600-045-2750S		0,55
C0600-045-3000M			76,20	32,31	14,86		0,61	C0600-045-3000S		0,51
C0600-045-3500M	15,24		88,90	38,10	16,74		0,53	C0600-045-3500S		0,44
C0600-049-0620M			15,75	8,13	5,94		4,90	C0600-049-0620S		4,08
C0600-049-0750M			19,05	9,53	6,48		3,92	C0600-049-0750S		3,27
C0600-049-1000M			25,40	12,22	7,54		2,84	C0600-049-1000S		2,37
C0600-049-1250M			31,75	14,91	8,59		2,22	C0600-049-1250S		1,85
C0600-049-1500M			38,10	17,60	9,65		1,82	C0600-049-1500S		1,52
C0600-049-1750M		1,24	44,45	20,32	10,72	37,37	1,54	C0600-049-1750S	31,13	1,28
C0600-049-2000M			50,80	23,01	11,76		1,35	C0600-049-2000S		1,12
C0600-049-2250M			57,15	25,70	12,83		1,19	C0600-049-2250S		0,99
C0600-049-2500M			63,50	28,40	13,87		1,07	C0600-049-2500S		0,89
C0600-049-2750M			69,85	31,09	14,94		0,96	C0600-049-2750S		0,80
C0600-049-3000M			76,20	33,78	15,98		0,88	C0600-049-3000S		0,73
C0600-055-0625M			15,75	8,13	5,74		7,00	C0600-055-0625S		5,83
C0600-055-0750M		1,40	19,05	9,78	6,38	53,38	5,78	C0600-055-0750S	44,47	4,81
C0600-055-0880M			22,35	11,43	7,01		4,90	C0600-055-0880S		4,08

