



316-os rozsdamentes acél rugók raktárról

Associated Spring Raymond nyomórugók széles skáláját kínálja 316-os rozsdamentes acél anyagból, amely kiváló hőállóság, korrózióállóság jellemzőinek köszönhetően az alábbi területeken is felhasználható:

- orvosi, sebészeti, állatorvosi és gyógyszeripari alkalmazások
- élelmiszeripari gépek és berendezések
- hajóipar, repülőgépipar
- durva környezeti hatásoknak kitett alkalmazások

Anyagminőség

Rozsdamentes acél: 316 ASTM A313 szerint (kémiai és fizikai)
Rozsdamentes huzal esetén megengedhető maximális hőmérséklet 300°C (570°F).

A rozsdamentes huzal anyaga mágnessége a hidegformázó gyártás következménye. A huzal felületén esetlegesen maradó nikkelt tartalmazó, ez normális és nem befolyásolja a működést.

Tekerceselési irány

Jobb menetes. A menetszám csak tájékoztató jellegű.

Terheletlen rugóhossz

A terheletlen rugóhossz csak tájékoztató jellegű.

Végződés

1,45-2,24mm külső átmérőnél merőleges és köszörületlen
2,24mm külső átmérő felett merőleges és köszörült
Mindezek mellett a 0,5mm alatti huzalátmérővel rendelkező rugók végződése köszörületlen lehet.

Tűrés

Külső átmérő	
1,45 - 3,02 mm	± 0,08 mm
3,05 - 6,10 mm	± 0,13 mm
6,12-12,70 mm	± 0,20 mm
12,73 - 25,40 mm	± 0,38 mm
25,43 - 31,12 mm	± 0,51 mm
31,14 - 37,08 mm	± 0,76 mm
37,11 - 50,08 mm	± 1,02 mm

Terhelés és rugómerevség

L1 pontra vonatkozóterhelés (P) és a rugómerevség (R) tűrése +/-10%
Normál körülmények között a rugó az L1 hosszánál kisebbre nem nyomható össze. Ahhoz, hogy meghatározhassa a terhelést az összenyomottság bármely helyzetében, vegye a rugómerevség és a tervezett összenyomódás szorzatát. A kapott érték a tűrés miatt csak iránymutató.

Felületkezelés

Eredeti natúr felület, passzívált ASTM A967 szerint
Speciális felületkezelést nagyobb darabszámnál, külön kérésre végzünk, ekkor a szállítási határidő megnövekedhet.

Csomagolás

A termékek csomagolása ömlesztve történik. Fizikai jellemzők miatt 0,89mm alatti huzalátmérők esetén a rugók összegabalyodhatnak. Érdékldődjön ultrahangos tisztítás és egyedi csomagolás igénye esetén.

Stock sizes in 316 stainless steel

Associated Spring Raymond now offers a complete line of 316 Stainless Steel compression springs. 316 Stainless steel provides superior temperature and corrosion resistance, which makes it particularly suitable for:

- Medical, surgical, veterinary and pharmaceutical applications
- Food and food preparation machinery and equipment
- Marine, aircraft and aerospace uses
- Harsh environment projects

Materials

Stainless Steel: Type 316 per ASTM A313 (Chemical and Physical only)
Stainless steel is not recommended above 300 degrees C. (570 degrees F.).
Stainless steel 316 is slightly magnetic due to cold working during manufacturing. Stainless steel springs may have a slight residue of nickel on the surface of the wire. This is normal and will not affect the function of the part.

Coil Direction (helix)

Right hand. Coil count is for reference only.

Free Length

Free length is reference only.

Ends

O.D. sizes from 0.057-0.088in (1.45-2.24mm): squared not ground.
O.D. sizes from 0.120-1.937in (3.05-49.20mm): squared and ground.
However springs with wire diameter ≤ 0.020" (.5mm) may be squared not ground.

Tolerances

Outside diameter	
1.45 - 3.02 mm	± 0.08 mm
3.05 - 6.10 mm	± 0.13 mm
6.12 - 12.70 mm	± 0.20 mm
12.73 - 25.40 mm	± 0.38 mm
25.43 - 31.12 mm	± 0.51 mm
31.14 - 37.08 mm	± 0.76 mm
37.11 - 50.08 mm	± 1.02 mm

Loads & Spring Rate

Load P at L1 and spring rate R are +/- 10.0% – load at any other point is for reference only.

For normal service, springs should not be compressed below L1 (may take set beyond L1). Load values at lengths other than L1, can be approximated by multiplying the proposed deflection by the rate R. $P = (L - L_x) \times R$ where Lx is the new load height. Load at Lx should be reference only. Contact our engineering department if more stringent requirements are needed.


Surface Finish

Plain wire, passivated per ASTM A967
Special finishes available upon request. See page 312 for alternative finishes.

Packaging

Parts are bulk-packed. Due to physical characteristics, tangling can occur during transit on wire sizes under .035" (.89mm). Please inquire about ultrasonic cleaning and special packaging when ordering.

- D_o = Külső átmérő
 d = Huzal átmérő
 Sh = A menetek ütközéséig összenyomott rugó névleges hossza
 L_o = Terheletlen rugóhossz
 L_1 = Max összenyomott hossz
 P_1 = Terhelés L_1 hosszánál
 R = Rugómerevség



- D_o = Outside diameter
 d = Wire diameter
 Sh = Approx. Solid Height
 L_o = Free length
 L_1 = Loaded length
 P_1 = Load at L_1
 R = Spring rate



NYOMÓRUGÓK - 316 ROZSDAMENTES ACÉL

Cikkszám	Do (mm)	d (mm)	Lo (mm)	L _i (mm)	Sh (mm)	P ₁ (N)	R(N/mm)
C0240-035-2250-X			57,15	40,09	25,93		1,40
C0240-035-2500-X			63,50	44,45	28,60		1,25
C0240-038-0310-X			7,87	6,24	5,28		18,54
C0240-038-0380-X			9,65	7,60	6,02		14,81
C0240-038-0440-X			11,18	8,71	6,73		12,31
C0240-038-0500-X			12,70	9,83	7,47		10,55
C0240-038-0560-X			14,22	10,94	8,20		9,22
C0240-038-0620-X			15,75	12,06	8,89		8,23
C0240-038-0690-X			17,53	13,43	9,63		7,40
C0240-038-0750-X			19,05	14,54	10,34		6,72
C0240-038-0810-X		0,97	20,57	15,65	11,07	30,29	6,16
C0240-038-0880-X			22,35	16,88	12,04		5,54
C0240-038-0940-X			23,88	17,87	12,98		5,05
C0240-038-1000-X			25,40	18,97	13,74		4,71
C0240-038-1120-X			28,45	21,21	15,16		4,19
C0240-038-1250-X			31,75	23,70	16,59		3,76
C0240-038-1380-X			35,05	26,17	18,06		3,41
C0240-038-1500-X			38,10	28,39	19,51		3,12
C0240-038-1750-X			44,45	32,44	23,16		2,52
C0240-038-2000-X			50,80	37,04	26,21		2,20
C0240-038-2250-X			57,15	41,53	29,24		1,94
C0240-038-2500-X			63,50	46,18	32,26		1,75
C0240-040-0310-X			7,87	6,33	5,59		22,73
C0240-040-0380-X			9,65	7,63	6,96		17,42
C0240-040-0440-X			11,18	8,76	7,75		14,51
C0240-040-0500-X			12,70	9,88	8,53		12,44
C0240-040-0560-X			14,22	11,00	9,30		10,90
C0240-040-0620-X			15,75	12,12	10,08		9,69
C0240-040-0690-X			17,53	13,42	11,00		8,56
C0240-040-0750-X			19,05	14,55	11,79		7,81
C0240-040-0810-X		1,02	20,57	15,67	12,57	35,14	7,16
C0240-040-0880-X			22,35	16,98	13,49		6,54
C0240-040-0940-X			23,88	18,10	14,27		6,08
C0240-040-1000-X			25,40	19,22	15,04		5,69
C0240-040-1120-X			28,45	21,47	16,61		5,03
C0240-040-1250-X			31,75	23,88	18,31		4,46
C0240-040-1380-X			35,05	26,32	20,02		4,03
C0240-040-1500-X			38,10	28,54	21,56		3,68
C0240-040-1750-X			44,45	33,25	24,82		3,14
C0240-040-2000-X			50,80	37,92	28,09		2,73
C0240-040-2250-X	6,10		57,15	42,55	35,99		2,41
C0240-040-2500-X			63,50	47,23	34,62		2,16
C0240-042-0380-X			9,65	7,86	6,91		22,03
C0240-042-0440-X			11,18	8,97	7,87		17,94
C0240-042-0500-X			12,70	10,14	8,71		15,46
C0240-042-0560-X			14,22	11,34	9,47		13,71
C0240-042-0620-X			15,75	12,56	10,19		12,40
C0240-042-0690-X			17,53	13,91	11,20		10,94
C0240-042-0750-X			19,05	14,81	12,67		9,34
C0240-042-0810-X			20,57	16,06	13,34		8,75
C0240-042-0880-X		1,07	22,35	17,51	14,12	39,54	8,17
C0240-042-0940-X			23,88	18,56	15,24		7,44
C0240-042-1000-X			25,40	19,75	16,03		7,00
C0240-042-1120-X			28,45	22,07	17,75		6,20
C0240-042-1250-X			31,75	24,52	19,76		5,47
C0240-042-1380-X			35,05	27,08	21,51		4,96
C0240-042-1500-X			38,10	29,21	23,70		4,45
C0240-042-1750-X			44,45	34,22	26,42		3,86
C0240-042-2000-X			50,80	39,01	29,90		3,36
C0240-042-2250-X			57,15	43,86	33,38		2,98
C0240-042-2500-X			63,50	48,68	36,88		2,67
C0240-045-0440-X			11,18	9,29	8,28		25,51
C0240-045-0500-X		1,14	12,70	10,49	9,17	48,13	21,78
C0240-045-0560-X			14,22	11,69	10,06		18,99